



# 1AM

## ANTISPOLVERO MURALE "EFFETTO CERA"

TRATTAMENTO FISSATIVO DI FINITURA PER IL FACCIAVISTA

IN INTERNI "EFFETTO NATURALE"

### SCHEDA TECNICA

#### NOTE CARATTERISTICHE

1AM ANTISPOLVERO MURALE è un trattamento base acqua di finitura di interni per soffitti, volte, archi e pareti "effetto cera", ideale per bloccare lo spolvero di superfici nuove o sabbiate e per bloccare lo spolvero delle stuccature. 1AM è ideale per la finitura di stucchi decorativi e marmorini "effetto satinato".

1AM ANTISPOLVERO MURALE è concentrato, economico e facile da usare.

Su alcuni materiali può conferire un leggero effetto bagnato. Può essere colorato con pigmenti base acqua (ideale il nero) per dare toni di invecchiamento.

#### CAMPO DI APPLICAZIONE

Qualsiasi superficie in terracotta, legno (anche già trattato con turapori), pietra naturale, ardesia, monocottura, manufatti porosi e stucchi decorativi, marmorino, ecc.



#### SCHEMA DI APPLICAZIONE



Resa: 5 - 20 mq/L (2 mani). Applicare a pennello, rullo o spruzzo (bassa pressione).

# 1AM

## ANTISPOLVERO MURALE "EFFETTO CERA"

### DATI CHIMICO-FISICI

Composizione di massima	emulsione acquosa di fissativi minerali e vegetali
Stato fisico	liquido
Colore	rosa
Punto di infiammabilità	non infiammabile
Peso specifico	1,000 g/mL
pH	7
Tossicità-Nocività	non tossico – non nocivo
Tempo di essiccamento	4 ore fuori polvere
Indurimento totale	24 ore
Stabilità in magazzino	12 mesi a temperatura > 10 °C
ADR	no
Temperatura di essiccazione	> 15 °C
VOC (direttiva 1999/13/CE)	0
VOC (carbonio volatile)	0

### Ingredienti conformi al regolamento CE n° 648/2004

**Profumi: Benzyl salicilate, Cinnamol, Geraniol**

### MODALITÀ D'USO

Lavare le superfici da trattare con RASCOTT DENSO se resistenti agli acidi; altrimenti usare WAXOUT FORTE; sciacquare bene e far asciugare per almeno 5 gg.

Applicare 1AM ANTISPOLVERO MURALE puro o diluito con massimo 3 parti di acqua, a seconda dell'assorbimento e del grado di finitura che si vuole ottenere. Si consiglia di proteggere i pavimenti assorbenti da eventuali sgocciolature, che potranno essere asportate con WAXOUT FORTE (il decerante).

Applicare 1AM uniformemente a pennello, rullo o spruzzo (bassa pressione) due o più mani distanziate di almeno 2 ore fino ad ottenere l'effetto desiderato, avendo cura di evitare una eccessiva pellicolazione superficiale. In caso di manutenzioni straordinarie è possibile effettuare nuove applicazioni, anche a notevole distanza di tempo, senza la necessità di asportare il precedente trattamento.

**Resa: La resa varia in funzione dell'assorbimento del manufatto e della diluizione del prodotto.  
5 - 20 mq/L (2 mani).**

### AVVERTENZE

TEME IL GELO. Non usare in presenza di umidità eccessiva o in risalita. Si sconsiglia l'applicazione in giornate umide e con temperatura inferiore ai 15 °C.

### PRECAUZIONI

In caso di contatto con gli occhi lavare abbondantemente con acqua; non rimuovere materiale aderente, ma ricorrere ad un medico. In caso di ingestione provocare il vomito e consultare un medico.

CONFEZIONI: L 1x12 - L 5x4 - L 10 - L 20



Professionalità Sicura e Garantita

NEW MADRAS s.r.l.  
Via Mammianese Nord, 47 - 51017 Pescia (PT)  
tel. 0572 490053 - fax. 0572 477053  
info@madras.it- www.madras.it

Per trovare il  
punto vendita  
più vicino

Numero Verde  
**800-689150**