

TRATTAMENTO INTERNI  
PER PAVIMENTI E FACCIAVISTA



# POLISHMARMO



IMPREGNANTE ANTIMACCHIA

IDRO-OLEOREPELLENTE

“EFFETTO BAGNATO” PER INTERNI

## SCHEDA TECNICA

### NOTE CARATTERISTICHE

POLISHMARMO è un impregnante tonalizzante antimacchia idro-oleorepellente “effetto bagnato” opaco, pronto all’uso per il trattamento di pavimenti e facciavista in interno. POLISHMARMO non è una vernice ma un impregnante impermeabilizzante e in virtù del suo elevato potere penetrante è particolarmente efficace su ogni tipo di materiale edile poroso posato in interno. Per superfici lisce a basso assorbimento, diluire con SOLVENTE F/CH PER INTERNI. L’applicazione del prodotto non colora il supporto ma dà il caratteristico “effetto bagnato”, ovvero la tonalità che assume il materiale quando viene bagnato con acqua, la finitura lucida e opaca dipende solo dalle cere di finitura e di mantenimento. Può essere applicato su tutti i laterizi di natura porosa, quali vasi in terracotta, caminetti, barbecue, bordature in cotto, pavimenti, ecc. POLISHMARMO deve essere applicato su superfici perfettamente pulite e asciutte in modo che possa penetrare nei pori ed ancorarsi al supporto. Lo sporco accidentale dovuto ad oli, latte, frutta, ecc. può essere facilmente asportato. Per una maggior protezione al calpestio sui pavimenti si consiglia la finitura con una cera di mantenimento “lucida od opaca”.

### CAMPO DI APPLICAZIONE

POLISHMARMO è il trattamento antimacchia per pavimenti e facciavista in marmo, granito e sassi anticati, ardesia, mosaici, graniglie, terrazzo veneziano, rivestimenti e facciavista, top, fughe di pavimenti e rivestimenti, terrecotte e piccole superfici in cotto (per grandi superfici vedere FORCOTT).



### SCHEMA DI APPLICAZIONE



Questo prodotto non è soggetto al D.LGS. 161/2006, in quanto è un impregnante non filmogeno.

# POLISHMARMO

IMPREGNANTE ANTIMACCHIA IDRO-OLEOREPELLENTE "EFFETTO BAGNATO" PER INTERNI.

## DATI CHIMICO-FISICI

Composizione di massima	resina alchidica in solvente sintetico (toluene; 1,2-dicloropropano)
Stato fisico	liquido
Colore	ambrato
Punto di infiammabilità	< 21°C
Peso specifico	00,980 g/mL
Nocività	nocivo per inalazione, contatto con la pelle e ingestione
Stabilità in magazzino	12 mesi
ADR	3 / 1993 /II
VOC (direttiva 1999/13/CE)	86,04% (843,24 g/L)
VOC (carbonio volatile)	49,34% (483,53 g/L)
Tempi di esecuzione	2 ore fuori polvere, 48 ore pedonabile

## MODALITÀ D'USO

Per ottenere un risultato che dia "GARANZIA LONG LIFE" antimacchia e antiusura, è necessario:

- 1) Lavare il supporto (almeno 2 volte a distanza di 4 gg) con il detergente specifico.
- 2) Lasciare asciugare perfettamente il supporto per almeno 7 giorni.
- 3) Fare il trattamento con due mani di POLISHMARMO a distanza di 8 ore.
- 4) Per superfici molto porose applicare 48 ore prima della cera di finitura una mano di SOLWAX PIETRA o SOLWAX COTTO (cere in pasta).
- 5) Per pavimenti finire con WAXMARMO (finitura lucida) o WAX OPACA (finitura opaca).
- 6) Per la pulizia quotidiana si consiglia DETERSAN e MARMOBRILL (prodotti neutri), e periodicamente (ogni 6-12 mesi) riapplicare una mano di cera liquida specifica (pura o diluita).

POLISHMARMO è pronto all'uso. Agitare bene nella confezione prima dell'uso. Per superfici lisce e poco assorbenti si consiglia di diluire 1:1 con SOLVENTE F/CH PER INTERNI.

Applicare il prodotto a pennello, a rullo, a spruzzo (bassa pressione), il migliore risultato si ottiene applicando due mani incrociate intervallate di 8 ore l'una dall'altra, in modo da distribuire uniformemente il prodotto sulla superficie (**anche dentro le fughe**) staccando le pennellate in corrispondenza delle fughe stesse, per evitare eccessi. Per superfici lisce aiutarsi con una paglietta bianca in modo da distribuire il prodotto in modo uniforme, senza striature ed evitando pellicolazioni.

**Resa: varia a secondo dell'assorbimento del supporto da trattare e da eventuali diluizioni con il SOLVENTE F/CH per INTERNI, mediamente è di 3-8 mq/L (2 mani).**

## AVVERTENZE

È da evitarsi il trattamento con POLISHMARMO su superfici sottoposte a scorrimento o ristagno d'acqua (basamento docce, vasche, e sanitari). Per trattamenti di pavimenti su vespai, taverne, cantine, seminterrati, ecc., applicare almeno 24 ore prima, 1AF o 1AS IDROREPELENTE. Si sconsiglia l'uso in presenza di umidità di risalita persistente.

**In caso di eccessi di prodotto o segni di pennellatura (soprattutto su superfici lisce o levigate) è consigliabile, a fine trattamento prima di applicare la cera, di pagliettare la superficie con paglietta o disco blu.**

## PRECAUZIONI

È consigliabile lavorare in ambienti ben ventilati con apposite maschere protettive per solventi organici (tipo A, color marrone). Agitare prima dell'uso per emulsionare bene l'opacizzante in esso contenuto.

CONFEZIONI: L 1x12 - L 5x4 - L 10 - L 25



Professionalità Sicura e Garantita

NEW MADRAS s.r.l.  
Via Mammianese Nord, 47 - 51017 Pescia (PT)  
tel. 0572 490053 - fax. 0572 477053  
info@madras.it- www.madras.it

Per trovare il  
punto vendita  
più vicino

